

REVCOLLOR IND. COM DE TINTAS LTDA

Av. Florivaldo Ricieri Tampelini, 1134
PQ. Industrial I – UMUARAMA-PR
Telefone: (44) 3639-3259 www.revcollor.com.br

PRODUTO: TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO

DESCRIÇÃO: É uma tinta acrílica premium solúvel em água potável, desenvolvida com matérias-primas de alta tecnologia. Sua formulação permite um alto poder de cobertura, rendimento e durabilidade em áreas internas e externas.

CLASSIFICAÇÃO: Norma ABNT NBR 11702:2010 Tipo 4.5.1

INDICAÇÃO: Indicada para pinturas internas e externas de alvenaria, concreto, tijolos, gesso ou qualquer superfície com porosidade para ancoragem do produto.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO: Resina acrílica modificada, água potável, pigmentos orgânicos e inorgânicos, conservantes, espessantes e cargas minerais.

EMBALAGENS: 18 L e 3,6 L

PRAZO DE VALIDADE: 24 meses em embalagem fechada e sem uso

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS: Baixa toxicidade

RENDIMENTO: Aproximadamente de 30 a 40 m² por demão para galão de 3,6 L e de 150 à 200 m² para 18 L, dependendo da superfície, experiência do aplicador e ferramenta utilizada.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

pH: 8,50 - 10,00

VISCOSIDADE (KU): 90 - 100

DENSIDADE (g/cm³): 1,20 – 1,30

CORES: Conforme catálogo

REVCOLLOR IND. COM DE TINTAS LTDA

Av. Florivaldo Ricieri Tampelini, 1134
PQ. Industrial I – UMUARAMA-PR
Telefone: (44) 3639-3259 www.revcollor.com.br

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

A superfície deverá ser lixada e livre de pó, isenta de óleos, graxas, gorduras, mofo, limo, umidade e calcinação.

Superfícies com partes soltas e mal aderidas deverão ser raspadas, escovadas, ou corrigidas com Fundo Preparador de Paredes.

Para aplicação em reboco novo ou concreto deve-se aguardar a cura total de 30 dias no mínimo.

RECOMENDAÇÕES DE USO

Evitar pinturas em dias chuvosos ou com ocorrência de vento forte que pode transportar partículas, pó, para a superfície da pintura.

Não aplicar em ambiente com temperatura inferior a 12^oC e umidade relativa do ar superior a 85 %, e sobre superfícies muito quentes ou com sol frontal.

Em caso de pintura sobre superfícies com brilho, deve-se retirar todo o brilho com lixa de grana adequada, e remover todo o pó antes da aplicação.

Manter a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças e animais.

METÓDO DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Ao abrir a embalagem mexa a tinta com régua e ou espátula até completa homogeneização.

Diluir de 10 a 20 % com água potável e homogeneizar até completa diluição.

Aplicar com rolo, trincha, pincel ou pistola, de 2 a 3 demãos com intervalo de no mínimo 4 horas entre elas.

Maiores informações vide rótulo da embalagem