

**REVCOLLOR IND. COM DE TINTAS LTDA**

Av. Florivaldo Ricieri Tampelini, 1134  
PQ. Industrial I – UMUARAMA-PR  
Telefone: (44) 3639-3259 www.revcollor.com.br

---

**PRODUTO: TINTA ACRÍLICA PROFISSIONAL FOSCO**

**DESCRIÇÃO:** É uma tinta acrílica standard solúvel em água potável, desenvolvida com matérias-primas de alta tecnologia. Sua formulação permite um alto poder de cobertura, rendimento e durabilidade em áreas internas.

**CLASSIFICAÇÃO:** Norma ABNT NBR 11702:2010 Tipo 4.5.3

**INDICAÇÃO:** Indicada para pinturas internas de alvenaria, concreto, tijolos, gesso ou qualquer superfície com porosidade para ancoragem do produto.

---

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

**COMPOSIÇÃO:** Resina acrílica modificada, água potável, pigmentos orgânicos e inorgânicos, conservantes, espessantes e cargas minerais.

**EMBALAGENS:** 18 L e 3,6 L

**PRAZO DE VALIDADE:** 24 meses em embalagem fechada e sem uso

**INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS:** Baixa toxicidade

**RENDIMENTO:** Aproximadamente de 20 a 25 m<sup>2</sup> por demão para galão de 3,6 L e de 100 à 125 m<sup>2</sup> para 18 L, dependendo da superfície, experiência do aplicador e ferramenta utilizada.

---

**PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**

**pH:** 8,50 - 10,00

**VISCOSIDADE (KU):** 85 - 95

**DENSIDADE (g/cm<sup>3</sup>):** 1,35 – 1,45

**CORES:** Conforme catálogo

---

**REVCOLLOR IND. COM DE TINTAS LTDA**

Av. Florivaldo Ricieri Tampelini, 1134  
PQ. Industrial I – UMUARAMA-PR  
Telefone: (44) 3639-3259 [www.revcollor.com.br](http://www.revcollor.com.br)

---

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE**

A superfície deverá ser lixada e livre de pó, isenta de óleos, graxas, gorduras, mofo, limo, umidade e calcinação.

Superfícies com partes soltas e mal aderidas deverão ser raspadas, escovadas, ou corrigidas com Fundo Preparador de Paredes.

Para aplicação em reboco novo ou concreto deve-se aguardar a cura total de 30 dias no mínimo.

---

**RECOMENDAÇÕES DE USO**

Evitar pinturas em dias chuvosos ou com ocorrência de vento forte que pode transportar partículas, pó, para a superfície da pintura.

Não aplicar em ambiente com temperatura inferior a 12<sup>o</sup>C e umidade relativa do ar superior a 85 %, e sobre superfícies muito quentes ou com sol frontal.

Em caso de pintura sobre superfícies com brilho, deve-se retirar todo o brilho com lixa de grana adequada, e remover todo o pó antes da aplicação.

Manter a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças e animais.

---

**METÓDO DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO**

Ao abrir a embalagem mexa a tinta com régua e ou espátula até completa homogeneização.

Diluir de 10 a 20 % com água potável e homogeneizar até completa diluição.

Aplicar com rolo, trincha, pincel ou pistola, de 2 a 3 demãos com intervalo de no mínimo 4 horas entre elas.

---

Maiores informações vide rótulo da embalagem

---