

**REVCOLLOR IND. COM DE TINTAS LTDA**

Av. Florivaldo Ricieri Tampelini, 1134  
PQ. Industrial I – Umuarama-PR  
Telefone: (44) 3639-3259 www.revcollor.com.br

---

**PRODUTO: FLEX IMPERMEABILIZANTE**

**DESCRIÇÃO:** Impermeabilizante flexível que forma uma membrana elástica de alta resistência, indicado para proteção de substratos contra umidade, correção de microfissuras em paredes de alvenaria, isolamento térmico e acústico.

Segundo testes realizados em nosso laboratório de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, constatamos que o impermeabilizante FLEX por ser um revestimento elástico e formar uma película impermeável tem a capacidade de reduzir em até 3<sup>o</sup> C a temperatura do ambiente, e a redução de ruídos de 4 a 5 dBA, além de eliminar microfissuras da superfície.

Pode ser usado como acabamento final ou como fundo para tinta acrílica.

**CLASSIFICAÇÃO:** Norma ABNT NBR 11702:2010 Tipo 4.5.8

**INDICAÇÃO:** Indicado para substratos a base de cimento como paredes de alvenaria, lajes, marquises e telhas de zinco.

---

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

**COMPOSIÇÃO:** Resina acrílica modificada, água potável, pigmentos orgânicos e inorgânicos, conservantes, espessantes, cargas minerais e aditivos.

**EMBALAGENS:** 18 kg e 3,6 kg

**PRAZO DE VALIDADE:** 24 meses em embalagem fechada e sem uso

**INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS:** Baixa toxicidade

**RENDIMENTO:** 200 gramas por m<sup>2</sup> por demão, dependendo da porosidade do substrato e experiência do aplicador.

---

**PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**

**pH:** 8,50 - 10,00

**VISCOSIDADE (KU):** 95 - 110

**DENSIDADE (g/cm<sup>3</sup>):** 1,20 – 1,25

---

**REVCOLLOR IND. COM DE TINTAS LTDA**

Av. Florivaldo Ricieri Tampelini, 1134  
PQ. Industrial I – UMUARAMA-PR  
Telefone: (44) 3639-3259 [www.revcollor.com.br](http://www.revcollor.com.br)

**CORES:** Branco

---

---

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE**

A superfície deve estar firme (coesa), limpa, seca, sem poeira, isenta de óleos, graxas, gorduras, mofo, limo, umidade e calcinação.

Em caso de pintura sobre superfícies com brilho, deve-se retirar todo o brilho com lixa de grana adequada, e remover todo o pó antes da aplicação.

Superfícies com partes soltas e mal aderidas deverão ser raspadas, escovadas, ou corrigidas com Fundo Preparador de Paredes.

Telhados velhos que possuem ferrugem, remover toda a ferrugem, limpar a superfície e aplicar primer para galvanizado (segundo fabricante) antes de aplicar o impermeabilizante FLEX.

Para aplicação em reboco novo ou concreto deve-se aguardar a cura total de 30 dias no mínimo.

---

**RECOMENDAÇÕES DE USO**

Evitar pinturas em dias chuvosos ou com ocorrência de vento forte que pode transportar partículas, pó, para a superfície da pintura.

Não aplicar em ambiente com temperatura inferior a 12<sup>o</sup>C e umidade relativa do ar superior a 85 %, e sobre superfícies muito quentes ou com sol frontal.

Manter a embalagem bem fechada e fora do alcance de crianças e animais.

---

**METÓDO DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO**

Ao abrir a embalagem mexa o produto com régua e ou espátula até completa homogeneização.

Primeira demão: diluir com 10 % de água potável.

Segunda e terceira demão : sem diluição

**REVCOLLOR IND. COM DE TINTAS LTDA**

Av. Florivaldo Ricieri Tampelini, 1134

PQ. Industrial I – UMUARAMA-PR

Telefone: (44) 3639-3259 [www.revcollor.com.br](http://www.revcollor.com.br)

Aplicar com rolo, trincha, pincel ou pistola, de 2 a 3 demãos com intervalo de no mínimo 4 horas entre elas.

---

Maiores informações vide rótulo da embalagem